

Дисперсионный клей Henkel AQUENCE ENV 7248



Область применения

- Вклеивание окошек из полистирольных-, ПВХ и ацетатных пленок.
- Вставка в блок, боковая промазка.
- Вклейка форзаца
- AQUENCE ENV 7248 подходит для шовной и поверхностной склейки.

Технология: Дисперсионный клей на основе синтетических смол

Тип продукта: Дисперсия содержит пластификатор и не содержит растворители

Применение: Производство конвертов, Полиграфическая промышленность, Упаковочная промышленность.

Тип полимеризации: Инертный

Свойства клеевой пленки

- мягко-эластичная
- с остаточной липкостью

Свойства продукта

AQUENCE ENV 7248 быстросхватывающий не содержащий растворителей клей. AQUENCE ENV 7248 обеспечивает легкость нанесения, чистоту работы и простоту очистки оборудования.

Технические данные

Вязкость, по Брукфильду RVT, 2/20/23, мПа*с ISO 2555: 1 800 - 2 800

pH ISO 976: 3,5 - 5,5

Способ нанесения:

- форсунка
- валок
- сегмент

Использование:

На процесс может оказывать влияние система подачи клея.

Рекомендованная рабочая температура: 18 - 25 °С.

Разбавление:

AQUENCE ENV 7248 при необходимости может быть разбавлен холодной водой.

Очистка:

Неотвержденные излишки клея легко удаляются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

ХРАНЕНИЕ

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнер после использования.

Срок хранения

Срок хранения (в оригинальной упаковке), мес.: 12

Чувствительность к замерзанию: Да

Рекомендуемая температура хранения, °С: 15 – 25

Изготовитель: Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 8 800 301 84 64



МОСКВА	ПЕТЕРБУРГ	ТУЛА	ТВЕРЬ	КАЗАНЬ
тел: (495) 221-84-64	тел: (812) 740-13-29	тел: (4872) 25-04-53	тел: (4822) 788-077	тел: (843) 528-05-89
moscow@poligraph.club	spb@poligraph.club	tula@poligraph.club	tver@poligraph.club	kazan@poligraph.club