

Термоклей в гранулах FOLCO® MELT 5102

Область применения

Изготовление и запечатывание широкого спектра упаковочных материалов и коробок.
Формирование поддонов-лотков.

Свойства

FOLCO® MELT 5102 обладает отличными клеящими способностями в горячем виде и короткое время прижима.

Склеиваемые поверхности: картон без покрытия, гофрокартон.

Способ нанесения: форсунка или валик.

Технические характеристики

Вязкость (По Брукфильду)	1800 - 2200 мПа/с при 130°C
	900 - 1100 мПа/с при 150°C
Точка размягчения	110-115°C
Открытое время	3-5 секунд
Время схватывания	0,5 секунд
Цвет	желтый

Рекомендации по применению: рабочая температура 150-175 °C

Изготовитель: Follmann

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

