

## Дисперсионный клей на основе поливинилацетата AQUENCE FB 2225 UV



**AQUENCE FB 2225 UV имеет следующие характеристики:**

**Технология:** дисперсионный клей на основе поливинилацетата

**Тип продукта:** Дисперсия содержащая пластификатор

**Применение :** Упаковочная промышленность

### Область применения

Склеивание нелакированного картона и бумаги на упаковочных машинах всех типов, запаковочных автоматах, автоматах для производства картонных коробок и картонных ящиков, в том числе автоматах с УФ-индикацией нанесения..

### Технические данные

**Вязкость**, Брукфилд - RVDVII+ , 700 – 1100 мПа\*с

**pH** 3,5 - 5,5

### Способ нанесения:

- диск
- валок
- форсунка

Рекомендуемая рабочая температура: 18 – 25 °С

**Разбавление:** при необходимости можно разбавлять холодной водой.

**Очистка:** Затвердевшие остатки клея легко смываются водой.

ПАВ ускоряют процесс очистки.

**Следует провести предварительные испытания!**

## **ХРАНЕНИЕ**

Беречь от замерзания.

Плотно закрывать контейнеры после использования.

Хранить в сухом прохладном месте

**Срок годности** в невскрытой оригинальной упаковке 6 месяцев.

Рекомендуемая температура хранения 15 - 25°C

**Изготовитель:** Henkel

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения.

ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТИПОГРАФИЙ

ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ **8 800 301 84 64**



<b>МОСКВА</b>	<b>ПЕТЕРБУРГ</b>	<b>ТУЛА</b>	<b>ТВЕРЬ</b>	<b>КАЗАНЬ</b>
тел: (495) 221-84-64 moscow@poligraph.club	тел: (812) 740-13-29 spb@poligraph.club	тел: (4872) 25-04-53 tula@poligraph.club	тел: (4822) 788-077 tver@poligraph.club	тел: (843) 528-05-89 kazan@poligraph.club